

LEADER DE L'ENTRETIEN DURABLE DE VOS ROUTES



PITTET-CHATELAN



MEMBRANE, GRAVILLONNÉE

L'ENDUIT SUPERFICIEL SANS REFUS

MEMBRANE GRAVILLONNÉE

L'ENDUIT SUPERFICIEL SANS REFUS

Les membranes gravillonnées sont des couches de finition réalisées avec du bitume chaud et des gravillons pré-enrobés.

Domaines d'application

Il s'agit d'une solution sans refus, après balayage de 95 % de l'excédent, avant réouverture au trafic.

Les +

- Pas de refus
- Rugosité
- Étanchéité
- Rapidité
- Surépaisseur limitée
- Technique à chaud
- Esthétique

Constituants, fabrication et mise en œuvre

EXÉCUTION

Après un balayage/lavage du support, un liant chaud à base de bitume élastomère est appliqué et est recouvert à refus de gravillons pré-enrobés.

Après avoir roulé la surface, les refus sont aspirés avant réouverture à la circulation.

LIANT

Le bitume est modifié aux polymères et posé à 175°C.

GRAVILLONS

Les gravillons sont pré-enrobés dans un poste d'enrobage à 150°C.



PITTET-CHATELAN

Les Petits-Champs 12 – 1400 Yverdon-les-Bains

T: +41 24 442 97 00 – F: +41 24 442 97 19

www.pittet-chatelan.ch – info@pittet-chatelan.ch